

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК**  
**Институт элементоорганических соединений им.**  
**А.Н.Несмеянова**

Лаборатория полимерных материалов  
 Зав. лаб., заслуженный деятель науки РФ, докт. хим. наук,  
 профессор А. А. Аскадский

119991, Москва В-334, ул. Вавилова, 28.

Телефон: 135-93-98  
 E-mail: andrey@ineos.ac.ru

14 наелр 2018

№ 25

**Заключение по водопоглощению террасных досок,  
 производимых компанией Savewood.**

Исследование проводилось согласно ГОСТу 4650-80 (Пластмассы. Методы определения водопоглощения). Были изготовлены образцы в форме квадрата со стороной, равной ( $50 \pm 1$ ) мм, и толщиной, равной толщине материала. Поверхность срезов была гладкой. Применялось следующее оборудование: Термостат жидкостный с погрешностью регулирования температуры  $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ , типа ТС-16, эксикатор по ГОСТу 25336, сосуд из эмалированной стали, прибор измерительный для определения размеров образца (длины, толщины) с погрешностью измерения не более 0.1 мм, вода дистиллированная по ГОСТу 6709, пятиокись фосфора, весы лабораторные общего назначения по ГОСТу 24104 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200г.

Перед испытанием образцы высушивались при ( $50 \pm 2$ ) $^{\circ}\text{C}$  в течение ( $24 \pm 1$ ) ч, а затем охлаждались в эксикаторе над осушителем при ( $23 \pm 2$ ) $^{\circ}\text{C}$ . После охлаждения образцы были вынуты из эксикатора, взвешены, измерены длина, ширина и толщина. После этого, образцы были погружены в дистиллированную воду и выдержаны при ( $23 \pm 2$ ) $^{\circ}\text{C}$  в течение ( $24 \pm 1$ ) ч. После этого образцы были извлечены из воды, протерты чистой сухой тканью и снова взвешены и измерены по длине,

ширине и толщине. Массовую долю воды, поглощенную образцом, в процентах, вычисляли по формуле:

$$x = \frac{m_2 - m_1}{m_1} \cdot 100\% \quad (1)$$

где  $m_1$  — масса образца перед погружением в воду,  $m_2$  — масса образца после извлечения из воды.

Набухание по длине, ширине и толщине образцов в процентах, вычисляли по формуле:

$$\alpha = \frac{x_2 - x_1}{x_1} \cdot 100\% \quad (2)$$

где  $x_1$  — значения размеров образца перед погружением в воду,  $x_2$  — значения размеров образца после извлечения из воды.

Результаты проведенных испытаний приведены в сравнительной Таблице 1.

Табл. 1 Значения водопоглощения для исследованных образцов

Водопоглощение, %	Контрольный образец Savewood	Образец №1	Образец №2	Образец №3	Образец №4	Образец №5	Образец №6
	1,25	0,08	0,01	0,013	0,005	0,025	0,98
Набухание по длине, %	0,12	0,02	0,04	0,02	0,004	0,014	0,06
Набухание по ширине, %	0,165	0,02	0,02	0,02	0,008	0,018	0,12
Набухание по толщине, %	0,94	0,31	0,55	0,28	0,47	0,11	0,68

Предварительно заметим, что образец №2 произведен не в Компании Savewood, а в другой отечественной компании. Этот образец в качестве матричного полимера также содержит ПВХ.

Первый вывод заключается в том, что общая величина водопоглощения для контрольного образца, производимого

компанией Savewood и не содержащего минерального наполнителя, всегда существенно выше, чем величина водопоглощения для всех остальных образцов, содержащих такие добавки.

Были также проведены детальные измерения водопоглощения по длине образцов, их ширине и толщине. Во всех случаях водопоглощение по различным направлениям, оцененное по изменению размеров образца после выдержки в воде, всегда меньше для образцов, содержащих минеральные добавки в виде мела.

При оценке качества материалов необходимо учитывать не только величину водопоглощения, но и изменение свойств в результате введения минеральной добавки. Согласно нашим измерениям, наилучшие механические свойства (модуль упругости, прочность при растяжении и изгибе, удлинение при разрыве, удельная ударная вязкость) обнаруживает образец №3. Этот образец содержит в качестве наполнителя 40% мела и 60% древесной муки.

Данный образец обладает очень малым водопоглощением, превосходя по этой характеристики многие другие исследованные образцы, или практически не уступают им.

Таким образом, можно рекомендовать оптимальное соотношение компонентов наполнителя в виде 40% мела и 60% древесной муки, приводящее к существенному уменьшению водопоглощения при сохранении хороших механических характеристик, а также длительной работоспособности, оцененной на основании измерений релаксаций напряжения.

Зав. лабораторией  
полимерных материалов

А. А. Аскадский

ПОДПИСЬ  
УДОСТОВЕРЯЮ  
ОТДЕЛ КАДРОВ ИНЭОС РАН



Отдел  
кадров

Специалист по кадрам

Скворцова В.М.  
Дата 14.11.2018г.